



Fosroc® Reebol 2010

Desenconfante mineral de empleo directo

Usos

- Hormigones encofrados tradicionales
- Hormigones pretensados
- Prefabricación pesada
- Hormigones curados con vapor hasta una temperatura de 80°C
- Permite desenconfados diferidos

Ventajas

- Por sus características físico-químicas permite el desenconfado diferido de hormigones después del fraguado.
- Es apto para todos los encofrados (metal, madera, plástico) prolongando su vida útil.
- Conserva las características de la superficie del hormigón y permite la aplicación de pinturas o revestimientos siguiendo las condiciones definidas por las prácticas habituales en la aplicación de revestimientos.
- Una vez aplicado, es poco sensible al deslavado por la lluvia.
- Se adapta perfectamente al hormigonado con o sin curado de vapor.

Descripción

Reebol 2010 es un desenconfante mineral listo para su empleo que permite el fácil desenconfado de hormigones endurecidos. Adecuado para todo tipo de moldes, conserva las características de la superficie del hormigón, permitiendo la posterior aplicación de pinturas o revestimientos.

Propiedades

Aspecto:	Líquido pardo
Densidad aparente	0,86 Kg/litro a 20°C
Viscosidad cinemática	24,5 mm ² /s a 23°C

Modo de empleo

Preparación del molde

Todos los moldes, nuevos o usados, deben estar bien limpios, libres de óxido, hormigón, aceite y otros materiales. Una limpieza inadecuada, puede llevar a un defecto en la superficie debido al material adherido.

El uso de Fosroc Acid Etch será de gran ayuda en el proceso de limpieza.

Aplicación

Es indispensable realizar una prueba en las condiciones reales de uso. Reebol 2010 puede aplicarse mediante brocha, rodillo, pulverizador o con un paño humedecido. Donde sea posible se recomienda el pulverizado. En el caso de pulverización, los mejores resultados se consiguen con una presión mínima de 4 bares.

Con el fin de obtener un resultado óptimo, se recomienda eliminar el exceso de aceite. Para ello, se puede utilizar una llana después de pulverizar.

Limpieza y eliminación

Los restos de Reebol 2010 deben ser absorbidos con arena o tierra y ser transferidos a unos contenedores apropiados. La eliminación del producto y del envasado es responsabilidad del usuario final.

Estimaciones

Envasado

Reebol 2010:	Env. 25, 200 y 1.000 litros
--------------	-----------------------------

Rendimiento

Dependiendo de la porosidad y textura de la superficie del molde, el rendimiento típico es de 30-50 m²/litro.

Los mejores resultados se obtienen con el recubrimiento más fino posible. Debe evitarse una sobreaplicación. La aplicación excesiva en superficies lisas o el depósito de desenconfante en las esquinas de los moldes, puede originar un acabado imperfecto de la superficie.

Almacenamiento

Reebol 2010 tiene un período de conservación de 24 meses cuando se almacena en los envases originales cerrados a una temperatura de entre 2 y 40°C.

Punto de congelación: - 10 °C

Fosroc® Reebol 2010

Precauciones

Seguridad e higiene

Reebol 2010 no debe ser ingerido o puesto en contacto con piel y ojos. Evitar la inhalación de vapores y asegurar una ventilación adecuada.

Llevar puestos guantes y protectores de ojos/cara. Si se produce un contacto accidental con la piel, eliminar inmediatamente con agua y jabón – **no** utilizar disolvente. En caso de contacto con los ojos, eliminar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata – **no** inducir al vómito.

Para más información, consultar la Hoja de Seguridad de este producto.

Punto de inflamación: >100 °C

Enero 2012



Nota importante

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones standard de venta de Fosroc Euco. La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.

Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11
48213 Izurtza (Bizkaia)

teléfono:
94 621 71 60

fax:
94 681 51 50

e-mail:
enquiryspain@fosroc.com

www.fosroc.com