

### Curador superficial de hormigón en base agua

#### Usos

- Aplicado con pulverizador forma una película que retiene la humedad del hormigón para un curado eficaz.
- Apropriado para todas las aplicaciones de hormigón y en particular grandes superficies como pistas de aeropuertos, carreteras y puentes.
- Endurecimiento de superficies de hormigón y mortero.

#### Ventajas

- Un mejor curado del hormigón aumenta la hidratación del cemento y proporciona un hormigón más duradero.
- El control de la pérdida de humedad mejora la calidad de la superficie, reduciendo la permeabilidad y produciendo una superficie limpia, resistente a la abrasión, minimizando el riesgo de fisuras y retracciones.
- Incoloro, no deja restos.
- Es base agua, por lo tanto, no inflamable.
- La aplicación con pulverizador reduce los costes laborales y elimina la necesidad de un sistema de curado alternativo.

#### Descripción

Concure S es un curador base agua basado en una disolución de sales inorgánicas. Se suministra como un líquido transparente.

La película incolora actúa como una barrera contra la pérdida de humedad, asegurándose una hidratación del cemento más eficiente, mejorando la durabilidad y reduciendo la retracción.

#### Propiedades

Los siguientes resultados se han obtenido a una temperatura de 20°C:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Aspecto:</b>  | Líquido incoloro     |
| <b>Densidad:</b> | 1,15 ± 0,01 kg/litro |
| <b>pH:</b>       | 11,5 ± 1,0           |

#### Modo de empleo

##### Aplicación

Concure S debe aplicarse con pulverizador sobre la superficie de hormigón fresco. La aplicación deberá comenzar tan pronto como la superficie quede exenta de agua libre. También puede aplicarse con brocha o con rodillo. La boquilla del pulverizador debe mantenerse a unos 45 cm de la superficie del hormigón y debe tenerse especial cuidado de cubrir toda la superficie. La presión de la bomba se mantendrá de forma que pueda aplicarse una fina capa.

Después de la aplicación, no es necesario añadir más agua u otro material para asegurar un curado continuo. No se debe utilizar la superficie de hormigón hasta que ésta haya adquirido suficiente consistencia para soportar cargas pesadas. Hasta que la película no esté completamente seca no se debe transitar sobre ella para evitar su rotura.

Concure S también puede aplicarse sobre hormigón recién endurecido, inmediatamente después del desmoldeo. En estos casos la superficie del hormigón debe estar húmeda y no seca.

##### Equipamiento

El equipo de pulverización a emplear con Concure S debe producir un pulverizado fino que no dañe la emulsión. Debe asegurarse que el equipo a emplear sea el adecuado mediante un ensayo.

##### Recubrimiento y eliminación

No es necesaria la eliminación de Concure S de la superficie de hormigón antes de la aplicación de recubrimientos posteriores.

##### Limpieza

Los restos de Concure S deben ser absorbidos con arena o tierra y ser depositados en un container. Los residuos se deben chorrear con gran cantidad de agua. La eliminación del exceso o restos de material debe llevarse a cabo de acuerdo a la legislación local. El equipo pulverizador deberá limpiarse con agua inmediatamente después de usarlo. Si la boquilla resultase bloqueada por partículas de producto, se limpiará fácilmente con Fosroc Solvent 501

##### Limitaciones

Concure S no debe recircularse con bombas de alto cizallamiento (de alta fricción) en hormigón continuo o aplicaciones similares, ya que puede romperse la emulsión antes de pulverizarla. Si se necesita recirculación continua, el equipo deberá estar provisto de una bomba de diafragma de bajo cizallamiento.

# Fosroc®

## Concure S

---

Temperatura mínima de aplicación: 5 °C

### Estimaciones

#### Envasado

---

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Concure S:</b> | Env. 25, 200 y 1.000 litros |
|-------------------|-----------------------------|

---

#### Rendimiento

El rendimiento normal es de entre 5 y 10 m<sup>2</sup> por litro dependiendo de la porosidad del hormigón. Puede variarse la dosis recomendada dependiendo de las necesidades. Contactar con el Departamento Técnico de Fosroc Euco.

#### Almacenamiento

Concure S tiene un período de almacenamiento de 12 meses siempre que la temperatura se mantenga entre 4 y 35 °C. Debe evitarse una exposición prolongada al calor o a la luz solar y las heladas. Los envases deben mantenerse sellados y herméticos para evitar la pérdida de humedad por evaporación.

### Precauciones

#### Seguridad e higiene

Concure S no debe ser ingerido o puesto en contacto con piel y ojos. Llevar puestos guantes y protectores de ojos/cara. Las salpicaduras en la piel se eliminarán con agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con mucho agua y acudir al médico. Si se ingiere, solicitar atención médica inmediata. **No** inducir al vómito.

Para más información consultar la Hoja de Seguridad del producto.

#### Fuego

Concure S tiene como base agua y no es inflamable.

### Información adicional

En caso de necesitar un curador con base disolvente, emplear Concure 90.

09/10/2015



#### Nota importante

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones standard de venta de Fosroc Euco. La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.

---

### Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11  
48213 Izurtza (Bizkaia)

[www.fosroc.com](http://www.fosroc.com)

**teléfono:**  
94 621 71 60

**fax:**  
94 681 51 50

**e-mail:**  
[enquirySpain@fosroc.com](mailto:enquirySpain@fosroc.com)