



Fosroc® Reebol E

Desenfofrante universal para todo tipo de encofrados, diluible en agua

Usos

- Desenfofrante para todo tipo de encofrados, previamente a la ejecución del hormigonado. Es especial para encofrados absorbentes como la madera.
- Para una rápida, limpia y fácil extracción de moldes y encofrado.

Ventajas

- Asegura un desmoldeo sencillo, reduciendo los daños y simplificando la ejecución.
- Minimiza los defectos de la superficie y las manchas, proporcionando un hormigón con caras limpias y de gran calidad.
- Reduce considerablemente la formación de poros y burbujas de aire superficiales.

Propiedades

Aspecto:	Líquido amarillo pálido
Densidad:	0,9 Kg/litro a 20°C

Modo de empleo

Preparación del molde

Todos los moldes, nuevos o usados, deben estar bien limpios, libres de óxido, hormigón, aceite y otros materiales. Una limpieza inadecuada puede llevar a un defecto en la superficie debido al material adherido.

Aplicación

Reebol E puede aplicarse mediante brocha, rodillo o pulverizador. Donde sea posible se recomienda el pulverizado.

Reebol E puede diluirse con agua en proporción variable. La dilución máxima para encofrados metálicos es de 1:10 (emulsión blanca). Para encofrados muy absorbentes como ciertos tipos de madera, el producto puede diluirse en proporciones aún mayores. Consulte con el Departamento Técnico de Fosroc.

Los mejores resultados se obtienen con un fino recubrimiento.

Se debe evitar la sobredosificación. Una aplicación excesiva en superficies lisas, o que se concentre en esquinas del molde, además de no ser económico, puede producir una decoloración o ensuciamiento de la estructura, o incluso un retardo en el fraguado del hormigón.

Limpieza y eliminación

Los restos de Reebol E deben ser absorbidos con arena o tierra y ser depositados en un container. La eliminación del producto y del envasado es responsabilidad del usuario final.

El equipo pulverizador deberá limpiarse con agua inmediatamente después de usarlo.

Estimaciones

Envasado

Reebol E:	Env. 5, 25, 50 y 210 litros
-----------	-----------------------------

Rendimiento

En función del tipo de molde: 1 Kg. de Reebol E para 80 - 120 m² de superficie.

Almacenamiento

Reebol E tiene un periodo máximo de almacenamiento de 2 años, siempre que se mantenga en los envases originales y estos estén perfectamente cerrados.

Punto de congelación: - 25°C

Precauciones

Seguridad e higiene

Reebol E no debe ser ingerido o puesto en contacto con piel y ojos. Llevar puestos guantes y protectores de ojos/cara. Las salpicaduras en la piel se eliminarán con agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con mucha agua y acudir al médico. Si ingiere, no inducir al vómito.

Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto.

Fosroc® Reebol E

10/04/2012



Nota importante

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones standard de venta de Fosroc Euco. La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.

Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11
48213 Izurtza (Bizkaia)

teléfono:
94 621 71 60

fax:
94 681 51 50

e-mail:
enquiryspain@fosroc.com

www.fosroc.com